



SCHEMA TECNICA


LASTRA IN GOMMA BASE SBR PER USI GENERICI

SBR Impressione Tela

Caratteristiche

Adatta per usi correnti dove non siano richieste particolari resistenze ad agenti atmosferici, olio e calore

-25 ÷ +70 °C



Specifiche Tecniche		
Proprietà	Norma	Valore
Peso specifico	-	1.6 gr/cm ³
Durezza	ASTM D2240	70 SH A
Carico di rottura	ASTM D412	40 kg/cm ²
Allungamento	ASTM D412	200 %
Superficie	Impressione tela ambo i lati	
Colore	Nero	

Spessore	Larghezza	Lunghezza	Stock
mm	metri	metri	-
1.5	1.4	10	●
2 e 2.5	1.4	10	●
3 e 4	1.4	10	●
da 4 a 10	1.4	10	●
da 12 a 20	1.4	5	●
da 25 a 50	1	1	●

✓ Impressione Tela 2 lati

Tabella Tolleranze





Tolleranze

TOLLERANZE PER GLI SPESSORI		
Spessori		Tolleranza
DA	A	mm
0.5	1	± 0.2
1.5	3	± 0.3
4	5	± 0.4
6	8	± 0.6
10	15	± 1
20	25	± 1.5
30	50	± 2

TOLLERANZE SULLE LUNGHEZZE STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
1	± 50
2	± 100
3	± 150
4	± 200
5	± 250
10	± 500
15	± 750
20	± 1000

TOLLERANZE SULLA LARGHEZZA STANDARD	
Lunghezza	Tolleranza
metri	mm
0.9	± 18
1	± 20
1.1	± 22
1.2	± 24
1.3	± 26
1.4	± 28
1.5	± 30 // ± 25
2.0	± 40

Lavorazione della gomma

Su Vs. specifica siamo in grado di tagliare e lavorare qualsiasi tipo di gomma.
Non esitate a contattarci per ogni eventuale richiesta. e-mail: commerciale@mar-gom.it

