

# Neoprene

LASTRA IN GOMMA " NEOPRENE "



**MAR-GOM**  
www.mar-gom.it  
www.produzionegomma.it



Lastre in gomma **Neoprene**

[Scarica il catalogo, aggiunte nuove misure e prodotti](#)



**IMPIEGO:** Ottima resistenza all'ozono, agli agenti atmosferici ed all'invecchiamento.  
Buona la resistenza agli oli minerali e vegetali.  
Discreta la resistenza all'acqua di mare.  
Buona la resistenza ai solventi ed acidi a bassa concentrazione.  
Discreta resistenza all'abrasione.

**SUPERFICIE:** Liscia / Liscia a richiesta I.T. / I.T.

**DUREZZE PRODUCIBILI:** 50, 60, 70, 80(SH A  $\pm$  5).

**FORMATI PRODUCIBILI:** Oltre alle misure indicate nella tabella, siamo in grado di produrre altezze e lunghezze diverse.

Colore	NERO
Peso specifico	1.40 gr/cm <sup>3</sup>
Durezza	60 SH A
Carico di rottura	60 Kg/cm <sup>2</sup>
Allungamento	300%
Compressione (22 ore a 70°C)	35%
Resistenza allo strappo	23 kg/cm

-----  
**EFFETTO AI LIQUIDI (72 ore a 70 °C)**

ASTM 1	16%
ASTM 2	31%
ASTM 3	65%

-----  
**AGENTI TERMICI (72 ore a 70 °C)**

Durezza	2 SH A
Carico di rottura	-4%
Allungamento	-15%
Temperatura	-20°C +110°C

Cod.	SPESSORE (mm)	ALTEZZA (mt)	LUNGHEZZA (mt)
1030701	1	1.4	10
1030702	1.5	1.4	10
1030703	2/2.5	1.4	10
1030704	3÷10	1.4	10

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy

Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: [www.produzionegomma.it](http://www.produzionegomma.it) e [www.mar-gom.com](http://www.mar-gom.com)

1030705	12÷20	1.4	5
1030706	25÷50	1	1

MAR-GOM S.R.L. - PRODUZIONE ARTICOLI TECNICI IN GOMMA, GOMMA-METALLO, MATERIE PLASTICHE

Sede Legale: Corso Tortona 17 - 10153 - Torino (TO) Italy - Sede Operativa: Via Brandizzo 20 - 10099 - San Mauro Torinese (TO) Italy

Tel: +39.011.822.69.16 - Fax: +39.011.898.58.44 - commerciale@mar-gom.it - P.IVA 10551620015

Tutti i nomi di prodotti e servizi menzionati nel sito web sono depositati dalle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento perseguono finalità di carattere esclusivamente informativo.

Siti Web: [www.produzionegomma.it](http://www.produzionegomma.it) e [www.mar-gom.com](http://www.mar-gom.com)